

# ResiGrout HF

Vysoce účinná licí cementová zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností

## Popis

ResiGrout HF je suchá směs expanzního portlandského cementu, tříděných křemičitých písků, aditiva redukujícího obsah vody a rozpínavého aditiva. Nízký poměr vody a cementu zajišťuje, že zálivka ResiGrout HF velmi rychle rozvine svoji pevnost v tlaku a proto může být zatížen v minimálním čase. ResiGrout HF obsahuje rozpínavý systém, který kompenzuje (vyrovnává) smrštivost v obou stádiích, v plasticitě i při tvrdnutí. Konečná vytvrzená zálivka má nízkou propustnost pro kapaliny a vysokou odolnost vůči olejům, tukům, chemikáliím a mrazu.

## Výhody

- velmi rychlý rozvoj pevnosti v tlaku
- bez obsahu chloridů
- chemicky i fyzikálně slučitelný s ošetřovaným prostředím
- vynikající stabilita
- mrazuvzdornost
- vysoká odolnost proti olejům, tukům a chemikáliím
- nesmršťuje se, je objemově kompenzována
- bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)

## Typické aplikace

- zálivkové lože pod lamely
- zálivka pro zemní kotvy
- tvarování spojů mezi prefabrikovanými jednotkami
- ukládání nosných zedních prvků
- vyplňování dér mezi panely nebo stálým bedněním

## Příprava podkladu

Všechny povrchy musí být zbaveny výkvětů, olejů, tuků a nepřilnavých částic. Před nanesením zálivky musí být čistý podklad pečlivě nasycen čistou vodou a přebytečná voda musí být odstraněna.

## Míchání

Míchání se může provádět buď pomaloběžnou míchačkou s lopatkovým příslušenstvím, nebo ve statické míchačce. Připravované množství musí být zvoleno tak, aby proces aplikace zálivky byl kontinuální. Nepoužívejte koloidní vrutovou míchačku. Pro malé zálivkové aplikace může být použita pomaloběžná vrtáčka 1 kW s vhodným lopatkovým příslušenstvím. Postup míchání: Prášková směs ResiGrout HF se přidává do požadovaného množství vody v míchačce. Míchačka musí během celého procesu běžet. Směs se plynule promíchává cca 5 minut, dokud nevznikne hladká homogenní zálivka. Optimálních vlastností zálivky je dosaženo použitím 5,3 litrů vody na 1 balení ResiGrout HF. Z této směsi vznikne cca 14 litrů namíchané zálivky. Na 1 balení ResiGrout HF by nemělo být použito více než 5,5 litru vody, protože může dojít k odlučování vody a segregaci částic. Pevnosti této kompozice dosažené po 24 hodinách mohou být nižší.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# ResiGrout HF

Vysoce účinná licí cementová zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností

## Míchání

Menší množství vody vytvoří pevnější zálivku s malým objemovým smrštěním a vyššími 24 hodinovými pevnostmi. Minimální množství vody na 1 balení ResiGrout HF je 5,3 litru vody!

Poznámka: Jako obecně s jinými výrobky na bázi portlandského cementu, ResiGrout HF nesmí být aplikován při teplotách pod 5 °C nebo pokud je nebezpečí mrazu.

## Zálivka:

Zálivka ResiGrout HF je vhodná pro zhotovení zálivkového lože, obecně tloušťky od 10 mm do 75 mm.

Všechny povrchy musí být zbaveny výkvětů, olejů, tuků a nepřilnavých částic. Před nanesením zálivky musí být čistý podklad pečlivě nasycen čistou vodou a přebytečná voda musí být odstraněna. Veškeré bednění musí být postaveno tak, aby vznikla minimální otevřená plocha pro zálivku, musí být těsně vyplněno zálivkou, aby se předešlo ztrátám, a musí mít konec ve výšce minimálně 75 mm v bodě vstupu. Zálivka musí být vylita při jedné kontinuální operaci, pouze z jedné strany, spolu s výpustními otvory vhodně připravenými pro odvod vzduchu a přebytečné vody. Vyvarujte se vibrací a otřesů při tvrdnutí zálivky. Bednění může být odstraněno cca 36 hodin po nalití zálivky.

Namíchaná směs se lije nebo čerpá ohebnou hadicí o průměru min. 50 mm do nejnižšího bodu bednění.

## Applikace

### Zálivka pro kotvení:

ResiGrout HF může být použit jako zálivka pro zemní kotvy a uchycení dolních šroubů. Pro aplikace na dolní šrouby, musí být díry obvykle v průměru o 20-50 mm větší než je průměr šroubu/kotvy a musí být čisté.

Díry s hladkými stěnami (tj. po diamantovém vrtání) musí být vhodně zdrsněny, aby se vytvořil dostatečný mechanický klíč. Pokud používáte zálivku do nasákových materiálů jako je beton, musí být vnitřek děr pečlivě nasycen čistou vodou a přebytečná voda musí být odstraněna ještě před aplikací zálivky. Běžnou praxí je naplnit díru zálivkou předtím, než je vložen šroub/kotva. Pokud je nutné předem připravit pozici kotvy nebo zavěsit či uchytit šroub, potom je třeba dbát na to, aby při lití ResiGrout HF nedocházelo k uzavření vzduchových kapes uvnitř zálivky.

### Jiné aplikace:

Jiné použití ResiGrout HF zahrnuje:

Tvarování spojů mezi prefabrikovanými jednotkami, ukládání nosných zedních prvků, vyplňování děr mezi panely nebo stálým bedněním, přestavění stávajících staveb. Ve všech případech povrchy musí být čisté, soudržné a nasycené vodou, jak je uvedeno výše.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# ResiGrout HF

Vysoce účinná licí cementová zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností

## Technické informace

Hustota -suchá směs	1,63 g/cm <sup>3</sup>
Hustota-vlhká směs	2,19 g/cm <sup>3</sup>
Velikost zrna	max.0,8 mm
Rozvoj pevnosti v tlaku, trámeček 40 x 40 x 160 mm, tuhnutí za vlhka	
24 hodin	min. 25 MPa
28 dní	min. 40 MPa
96 dní	min. 50 MPa
Modul pružnosti v tlaku	28 GPa
Pevnost v tahu za ohybu	
28 dní	min. 4 MPa
96 dní	min. 6 MPa
Vytržení výztužného ocelového prutu	Posun max. 0,55 mm při zatížení 75 kN
Expanzní charakteristika	max. 1,1 %

## Aplikační informace

Poměr míchání s vodou	100 : 21,2 (4,7 : 1)
Doba zpracovatelnosti	cca 40 minut
Počáteční tuhnutí	40 minut
Konečné tuhnutí	55 minut
Teplota produktu	+5°C až + 30 °C
Teplota vzduchu a okolí	+5°C až + 30 °C
Relativní vzdušná vlhkost	65 % při +20 °C
Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvřený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.
Teplota podkladu	min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu
Obsah vlhkosti podkladu	Vlhký (bez stojaté vody)

**Vydatnost** | 1 balení 25 kg = 13,8 l zálivky

**Spotřeba** | Mokrá směs 22 kg / m<sup>2</sup> / 10mm  
Suchá směs 18 kg /m<sup>2</sup> / 10mm

**Zrání** | Je nezbytné, aby plochy zálivky ResiGrout HF správně vytvrvzovaly po dobu minimálně 3 dnů zakryté vlhkou jutovou tkaninou, polyethylenovou plachtou nebo byly opatřeny ochranným nástříkem.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámcem naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## ResiGrout HF

Vysoce účinná licí cementová zálivka s rychlým rozvojem pevnostních vlastností

<b>Vzhled</b>	ResiGrout HF je šedý prášek.
<b>Balení</b>	25 kg pytel
<b>Čištění a údržba</b>	Míchací a aplikaci nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky.
<b>Skladování</b>	ResiGrout HF musí být skladován pod zakrytím, ne přímo na zemi. Chraňte výrobek před zdroji vlhkosti a mrazu. Za těchto podmínek je životnost výrobku v originálním neotevřeném balení minimálně 12 měsíců.
<b>Ochrana zdraví</b>	Výrobek je na cementové bázi, může tedy zapříčinit popálení očí a pokožky, které musí být během použití chráněny. Vždy používejte ochranné rukavice a obličejový štít. Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte prudem čisté vody. Vyhledejte lékaře, pokud potíže přetravávají. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Okamžitě vyhledejte lékaře. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.