

ResiFix 30 W

Vysocepevnostní epoxidová nesmršťivá polymermalta

Popis	ResiFix 30 W je dvousložková epoxidová polymermalta. ResiFix 30 W, složka A je směs modifikovaných epoxidových pryskyřic s křemičitými písky vhodné zrnitosti a dalšími anorganickými plnivy. Složka B je speciální aminoamidické tvrdidlo, které po vytvrzení dodává kompozici výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti. Je speciálně určena pro teploty 0 °C až 15 °C a vlhké a studené podklady.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti • vytvrzuje bez smršťování • všeobecné použití
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • opravy betonu • opravy odlomených schodů, upevňování obrubníků a jiných prvků • uložení nosných desek pro kotvení šroubů, atd. • vytvoření mostních ložisek
Příprava podkladu	<p>Podklad musí být strukturálně celistvý, suchý a bez všech nečistot jako je prach, olej a mastnoty. Hrany opravovaných ploch musí být osekány min. 5 mm, aby nedošlo k příčnému zúžení hran.</p> <p>I přesto, že polymermalta ResiFix 30 W obsahuje velké množství minerálních plniv, zůstává systémem bohatým na pojivo a je samoprimerovací. Předchozí penetrace povrchu tedy není nutná, doporučuje se pouze u velmi savých podkladů.</p> <p>Tyto podklady by mely být nejprve napenetrovány, např. dvousložkovým epoxidovým nátěrem ResiPrimer Standard (viz technický list).</p>
Míchání	Vylijte obsah tvrdidla beze zbytku do kbelíku se složkou A a míchejte, dokud nevznikne homogenní směs. Pro míchání je doporučeno použít pomaloběžnou vrtačku s lopatkovým příslušenstvím. Směs je nutno promíchávat několik minut a dbát na důkladné smíchání obou složek zejména u dna a stěn kbelíku. Jakmile je polymermalta ResiFix 30 W namíchána, musí být ihned zahájena její aplikace.
Aplikace	<p>Polymermalta ResiFix 30 W se běžně nanáší zednickou lžící a při jejím zpracování se používají stejné postupy jako při práci se sanační maltou. Velké plochy nemohou zůstat bez podpory a vyžadují použití bednění. Doporučené teploty pro pokládku polymermalty ResiFix 30 W leží v intervalu 0 až 10 °C.</p> <p>Nikdy neaplikujte ResiFix 30 W při teplotách nad 30 °C.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiFix 30 W

Vysocepevnostní epoxidová nesmršťivá polymermalta

Technické informace

Poměr tužení (A : B)	100 : 4,8 hmotnostní díly
Hustota (natužená směs, 20 °C)	1,90 – 2,00 g/cm ³
Doba zpracovatelnosti:	
0 °C	20 – 25 minut
10 °C	15 – 20 minut
Tloušťka vrstvy	10-50 mm
Velikost zrn	Max.0,8 mm
Dokonalé vytvrzení	7 dní při 20 °C
Fyzikální vlastnosti vytvrzené kompozice:	
Pevnost v tlaku *	89 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	30 MPa
Přídržnost k betonovému podkladu	≥ 2,0 MPa (převyšuje soudržnost podkladu)

* hodnoty platí pro kompozici vytvrzovanou 21 dnů při 21 ± 2 °C

Vzhled	ResiFix 30 W, složka A, je písková polosypká hmota. Složka B je hnědočervená kapalina (balení 4 kg), nažloutlá kapalina (balení 14 kg).
Spotřeba	Spotřeba je 1 l/m ² při tloušťce 1 cm, tzn. cca 2 kg/m ² při tloušťce 1 cm.
Balení	A: 13,54 kg / B: 0,77 kg 14,3 kg (7,3 l) balení A: 3,85 kg / B: 0,22 kg 4 kg (2,05 l) balení
Čištění a údržba	Všechny aplikační nástroje by mely být vyčištěny acetonem nebo acetonovým ředitlem ještě před zatvrdnutím polymeralty. Pokud malta zatvrdne, může být odstraněna pouze mechanicky.
Skladování	Skladujte v suchu, mimo dosah mrazu a přímého slunečního záření, při teplotě 5 – 25 °C. Za těchto podmínek je životnost výrobku minimálně 12 měsíců.
Ochrana zdraví	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličeji. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Nevdechujte výparы, v případě potřeby použijte respirátor. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax Group s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.