

MS Fixer

Jednosložkový, pružný polymerový tmel a lepidlo

Popis	MS Fixer je 1 složkové lepidlo a tmel na bázi MS polymeru. MS Fixer se vytvrdí do pružné sloučeniny s velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• velmi dobrá přilnavost k většině konstrukčních materiálů• může být aplikován na nerovné a vlhké povrchy• vytvrdí do pružné gumové sloučeniny• odolává během tvrdnutí vlhkým podmínkám• dobrá celková chemická odolnost• bez rozpouštědla• jednoduchý na aplikaci pomocí standardní aplikační pistole• dobrá UV odolnost
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• aplikace ColFlex• utěšňování okrajů Colflex membrány• lepení bentonitových pásků• lepení hydrofilních pásků Swellseal 3V/8V• utěšňování spár mezi zdmi a deskami• utěšňování spár mezi deskami• lepidlo pro ocel a dřevo
Aplikace	<p>Příprava podkladu</p> <p>Pomocí pevného kartáčování odstraňte prach, nečistotu, oleje, mastnoty a volných částic. Odstraňte všechnu volnou stojací vodu. Ačkoliv MS Fixer může být použit na vlhké povrchy, nesmí přijít do styku s tekoucí vodou.</p> <p>Vložte „salám“ do prázdné tuby aplikační pistole a uřízněte 1 cm z vrchu salámu. Uzavřete tubu a nainstalujte aplikační nástavec. Uřízněte nástavec diagonálně ve vhodném místě. Optimální průměr nástavce je 10 mm.</p> <p>Po aplikaci MS Fixeru je lepidlo případně rozetřeno na povrchu pomocí zubové stěrky.</p> <p>Pro aplikaci ColFlex membrán by měla být aplikační tloušťka lepidla 1,5 mm.</p> <p>Všechny materiály a zařízení může být vyčištěno pomocí rozpouštědla MEK, před tím než lepidlo uschlo. Vytvrzený MS Fixer je potřeba odstranit mechanicky.</p>
Vzhled	MS Fixer je šedá, bílá, transparentní pasta, která se vytvrdí do pružné sloučeniny.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

MS Fixer

Jednosložkový, pružný polymerový tmel a lepidlo

Technické informace	Vlastnost	Hodnota	Norma
	Hustota	1,5-1,8 kg/dm ³	DIN 52451-PY
	Tvoření tvrdé vrstvy/krusty*	+/- 30 min	
	Tvrdnutí*	3 mm/24 hod	
	Změna objemu	< - 3%	DIN 52451-PY
	Pevnost v tahu (100% prodloužení)	0,9 N/mm ²	DIN 52455 NWT-1-A2-100
	Tvrdost Stupnice A	Cca 40	
	Regenerace/Obnova	> 70%	DIN EN 53505
	Maximální pohyb	15% (v závislosti na původní šířce)	DIN EN 27389-B-200
	Pokles	< 2 mm	
	Teplotní odolnost	-40 °C do 80 °C	DIN 52454-ST-U 26-23
	Aplikační teplota	5 °C do 40 °C	
	Rychlost kartuše	> 100g/min	DIN 52456-6 mm
	* měřeno při 23 °C a 50% relativní vlhkosti		

Spotřeba	<p>Orientační spotřeba: 650-750 g/m²/mm 75 g/m spáry (ColFlex šířky 100 mm)</p> <p>Musí být určena aplikační firmou a závisí na nerovnosti povrchu.</p>
Balení	<p>Šedý, bílý: 400 ml salámy a 600 ml salámy</p> <p>Transparentní : 290 ml kartuš</p>
Čištění a údržba	<p>Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky.</p>
Skladování	<p>MS Fixer musí být skladován v suchu. Teplota skladování se musí pohybovat mezi 5 - 30°C. Záruční doba: 9 měsíců</p>
Ochrana zdraví	<p>MS Fixer obsahuje amonisilan. Vždy používejte rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.</p> <p>Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.</p>
Kontakt	<p>Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.