

ResiFix WP

Polyaspartické UV odolné pojivo určené pro zhotovování kamenných koberců i při nízkých teplotách.

Popis	ResiFix WP je polyaspartické dvousložkové pojivo určené pro zhotovování kamenných koberců.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• použití v interiéru i exteriéru• velmi dobré fyzikálně-mechanické vlastnosti• vynikající chemická odolnost• vysoká přídržnost k podkladu• odolný UV záření• jednoduchá a rychlá aplikace• bez obsahu organických rozpouštědel• aplikace i při minusových teplotách
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• výroba a pokládka kamenných koberců
Příprava podkladu	Všechny podklady musí být celistvé, soudržné, bez prachu, olejů, mastnoty a jiných nečistot. Nesoudržné vrstvy musí být odstraněny až na zdravý podklad. Betonové podklady musí být vyztužené, ve stáří min. 28 dní. Podklad musí být suchý nebo mírně vlhký, v žádném případě na něm nesmí být přítomna stojatá voda. Struktura podkladu musí být vhodně upravena, aby vznikl mechanický klíč. Toho může být dosaženo opískováním. Pevnost v tahu betonového podkladu musí dosahovat průměrné hodnoty alespoň 1,5 MPa. V případě pokládky na nepevnou plochu použít GeoMesh.
Penetrace	Spotřeba penetrace ResiFix WP je cca 0,15 - 0,30 kg/m ² dle savosti a drsnosti podkladu. Penetrace se provádí do nenasákavosti podkladu, nepřipustná je však tvorba souvislé lakové vrstvy.. Spotřeba písku je cca 1 kg/m ² . Přebytečný písek se po zaschnutí vrstvy před následujícím pracovním krokem zamete a vysaje průmyslovým vysavačem.
Záškrab	Jemná vyrovnávací stěrka ResiFix WL (tzv. záškrab na vyrovnání nerovností do 1 mm) nebo vyrovnávací stěrka naplněná suchým křemičitým pískem frakce 0,06 - 0,3 mm v hmotnostním poměru 1 : 1 (natužená směs : písek). Na připravený podklad se aplikuje gumovou stěrkou nebo hladítkem. Stěrka obsahuje dostatek epoxidového pojiva, proto není nutná předchozí penetrace podkladu. Doporučená tloušťka vrstvy jemné vyrovnávací stěrky je do 1 mm. Doporučená tloušťka vrstvy vyrovnávací stěrky je 2 - 4 mm. Spotřeba směsi na 1 mm tloušťky vrstvy je cca 1,5 kg/m ² .
Míchání	Plnivo ve zvolené barevné kombinaci důkladně smíchejte s předepsaným množstvím pojiva ResiFix WP.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiFix WP

Polyaspartické UV odolné pojivo určené pro zhotovování kamenných koberců i při nízkých teplotách.

	Po promíchání směs přelijte do jiné nádoby a znovu, již jen krátce, promíchejte.																
	Natužené pojivo ResiFix WP se smíchá s odváženým kamínkem..																
	Složení směsi:																
	Natužená směs ResiFix WP (složka A +B): 1,25 kg																
	Kamínek: 25 kg																
	Pro míchání je doporučeno použít pomaloběžný hnětač (míchačku), do které se nasype předem odvážené kamenivo. Doba míchání je min. 5-7 minut.																
	V případě vysokých teplot doporučujeme zahustit pojivo ResiFix WP pomocí Aditive AH , aby pojivo s povrchové vrstvy kamínků nestékalo směrem dolů , ale zůstalo v povrchové vrstvě a tím zaručilo povnost v povrchu kamínkového koberce.																
Aplikace kamenný koberec	<p>Doporučené tloušťky vrstvy kamenného koberce:</p> <p>Minimální tloušťky vrstev při aplikaci na beton:</p> <table> <tr> <td>Pochozí plocha:</td><td>1 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 2 tun:</td><td>1,4 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 3,5 tun:</td><td>2 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 7 tun:</td><td>3 cm</td></tr> </table> <p>Minimální tloušťky vrstev při aplikaci bez betonu:</p> <table> <tr> <td>Pochozí plocha:</td><td>2 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 2 tun:</td><td>3 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 3,5 tun:</td><td>4 cm</td></tr> <tr> <td>Pojízdná plocha do 7 tun:</td><td>6 cm</td></tr> </table> <p>Nanesenou vrstvu je doporučeno ztuhnit ručním dusáním a povrch urovnat ocelovým hladítkem, které může být lehce zvlhčeno ředidlem S 6300 nebo C 6000. Ředidlo nesmí být v žádném případě použito k ředění směsi!.</p>	Pochozí plocha:	1 cm	Pojízdná plocha do 2 tun:	1,4 cm	Pojízdná plocha do 3,5 tun:	2 cm	Pojízdná plocha do 7 tun:	3 cm	Pochozí plocha:	2 cm	Pojízdná plocha do 2 tun:	3 cm	Pojízdná plocha do 3,5 tun:	4 cm	Pojízdná plocha do 7 tun:	6 cm
Pochozí plocha:	1 cm																
Pojízdná plocha do 2 tun:	1,4 cm																
Pojízdná plocha do 3,5 tun:	2 cm																
Pojízdná plocha do 7 tun:	3 cm																
Pochozí plocha:	2 cm																
Pojízdná plocha do 2 tun:	3 cm																
Pojízdná plocha do 3,5 tun:	4 cm																
Pojízdná plocha do 7 tun:	6 cm																
Aplikace - oživovací nátěr	<p><u>Příprava podkladu:</u> Podklad je třeba zbavit nečistot a nesoudržných částí. Podle druhu znečištění je doporučeno povrch odmastit acetonovým ředidlem, vysát průmyslovým vysavačem, omýt tlakovou vodou. Před aplikací oživovacího nátěru musí být povrch suchý.</p> <p><u>Aplikační nástroje:</u> čistá a suchá nádoba vhodného objemu na míchání dvou složek pojiva, pomaloběžné míchadlo, lakovací nylonový váleček s krátkým vlasem, příp. štětec, lakovací vanička, gumová stěrka.</p> <p><u>Míchání:</u> Obě složky oživovacího nátěru se důkladně promíchají ve vhodné nádobě pomaloběžným elektrickým míchadlem po dobu cca 1 minuty. Při použití balení Twinpack je třeba dodržet návod na etiketě. Odstraní se spona dělicí obě složky nátěru a obě složky se promíchají mezi sebou pohmatem po obalu z několika stran. Balení se v naznačeném místě odstříhne a směs se nalije do vhodné nádoby. Podle potřeby je možné natuženou směs naředit</p>																

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiFix WP

Polyaspartické UV odolné pojivo určené pro zhotovování kamenných koberců i při nízkých teplotách.

Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned po aplikaci omyty vhodným ředidlem (např. PurCleaner). Zatvrdlý materiál odstraníte mechanicky.
Balení	ResiFix WP : 1,25 kg, 12,5 kg, 30 kg Dekorativní kamínek: 25 kg
Skladování	Výrobek skladujte v suchu, mimo dosah mrazu a přímého slunečního záření v originálních neotevřených obalech. Při dodržení těchto podmínek je skladovatelnost výrobku 24 měsíců.
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Nevdechujte výpary, v případě potřeby použijte respirátor. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.