

Vodotěsný hydroizolační tixotropní nátěr na bázi SMP (silanem modifikované polymery) pro horizontální i vertikální plochy.

Popis	Elastic 1GT je jednosložkový, flexibilní, hydroizolační tixotropní nátěr na bázi SMP - silanem modifikovaných polymerů. Je určen pro zhotovení ochranných hydroizolačních detailů minerálních povrchů ve vlhkých nebo mokrých prostorách. Elastic 1GT se snadno aplikuje a nestéká z vertikálních ploch.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • snadné utěsnění vodotěsnosti a vzduchotěsnosti složitých detailů • jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo zubovou stěrkou • velmi dobrá přídřžnost na mnoha typech minerálních podkladů • vysoce flexibilní hmota schopná přemostit trhlin až 10 mm • velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty • neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • bezešvé hydroizolační nátěry podlah v koupelnách a sprchových koutech • hydroizolační utěsnění detailů podlah a stěn v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu (sklepy, automyčky, kuchyně, atd.) • lepení keramických obkladů a dlažby • hydroizolace detailů střech, balkónů a teras
Příprava podkladu	<p>Povrch musí být strukturálně celistvý, soudržný a bez jakýchkoli nečistot jako je prach, zbytky starých nátěrů, olej a mastnoty. Podklad může být mírně vlhký, ale nesmí na něm být přítomná stojatá voda. Odtrhová pevnost podkladu musí být min. 1,5 MPa.</p> <p>Nátěr Elastic 1GT je schopný překlenout trhliny v podkladu i při teplotách pod bodem mrazu. Nátěr se nanáší na připravený podklad obvykle bez předchozí penetrace.</p> <p>Velmi porézní a velmi savé povrchy musí být nejprve napenetrovány primerem PurPrimer P. Nátěr Elastic 1GT je možné aplikovat za minimálně 5 hodin a maximálně 24 hodin po nanesení penetrace.</p>
Míchání	Nátěrovou hmotu Elastic 1GT není nutné před aplikací míchat.
Aplikace	<p>Elastik 1GT není dovoleno před aplikací ředit, ani k němu přidávat další plniva nebo písek.</p> <p>Elastik 1GT se nanáší zubovou stěrkou, válečkem nebo štětcem na připravený penetrovaný podklad. V případě aplikace pomocí kartuše nebo AL sáčku po nanesení vrstvy pomocí štětce provedeme rozetření do požadovaného tvaru a tloušťky vrstvy.</p> <p>Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy nátěru.</p> <p>Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je minimálně 6 hodin. V případě lepení obkladů posypete ještě živý povrch nátěru křemičitým pískem o zrnitosti 0,3-0,8 mm v množství cca 2 kg/m².</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Vodotěsný hydroizolační tixotropní nátěr na bázi SMP (silanem modifikované polymery) pro horizontální i vertikální plochy.

Spotřeba	šířka × tloušťka v mm	počet metrů na jedno 300 ml balení
	50 × 2	3
	60 × 2	2,5
	70 × 3	1,45
	80 × 3	1,25
	V ploše 3,05 kg/m ² / 2 vrstvy	

Technické informace	Barevný odstín	šedý
	Typ vytvrzování	Při styku se vzdušnou vlhkostí.
	Hustota	cca 1,50 – 1,52 g/cm ³
	Doba vytvoření povrchové slupky	45 - 50 minut
	Zaschlý na dotek	cca 90 minut při 23 °C
	Přetíratelnost další vrstvou	6 hodin v závislosti na klimatických podmínkách
	Plné vytvrzení	48 hodin v závislosti na teplotě
	Výsledný vzhled	Polomatný až matný, souvislý slítý nátěrový film
	Celková tloušťka vrstvy	cca 2 mm (2 vrstvy, suchá tloušťka)
	Přídržnost k betonovému podkladu	Min. 1,2 MPa
	Teplotní omezení	Nátěr Elastic 1GT by neměl být aplikován při teplotách pod 5 °C a nad 30 °C.
	Tvrdost Shore A (DIN 53505-A-87)	65 - 70
	Modul pružnosti (DIN 53504-85/zkušební trámeček S1)	50% 0,3 MPa 100% 0,6 MPa 150% 0,7 MPa 200% 0,8 MPa 300% 1,0 MPa
	Pevnost v tahu (DIN 53504-85/zkušební trámeček S1)	1,2 MPa
	Protažení při přetržení	360 %
	Odlonost vůči následnému roztržení ASTM D 624 B - 91	6,0 MPa
	Schopnost přemosťování trhlin (ČSN EN 61062-7)	23 °C třída A5 -10 °C třída A5
	Přídržnost v tahu v kombinaci s dlaždicemi DIN EN 14891, A.6.2	0,7 MPa
	UV stabilita – QUV-B	> 5000 h

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Vodotěsný hydroizolační tixotropní nátěr na bázi SMP (silanem modifikované polymery) pro horizontální i vertikální plochy.

Chemická odolnost

	Etanol	R
	Isopropanol	R
	Aceton	R
	MEK	R
	Shellsol 80 - 110 °C	R
	Lakový benzín	R
	Kyselina citronová 5%	NR
	Kyselina octová 5%	NR
	Kyselina sírová 5%	R
	NaOH 5%	R

R odolný

NR není odolný

Testováno na vytvrzené membráně vystavené působení chemikálií po dobu 40 dnů.

Přídržnost k podkladu

Podklad	Suchý	Mokrý
Beton	+	+/-
Sklo	+	+/-
Glazované dlaždice	+	-
Nerezová ocel	+	+
Hliník	+	+
Měď	+	+
Zinek	+	+
Tvrde PVC	-	-
Dřevo (buk)	+	+
Plexisklo	+	+
Makrolon	+	+
Lepenka	-	-

+ kohezní porušení

- adhezní porušení

Vzhled

Elastic 1GT je šedá tixotropní kapalina.

Balení

300ml (463g) kartuš , 7 kg balení

Čištění a údržba

Míchací a aplikaci nástroje musí být ihned omyty ředitlem. Zatvrdlé zbytky nátěru odstraníte ředitlem C 6000 nebo mechanicky.

Skladování

Výrobek Elastic 1GT by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámeček naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Vodotěsný hydroizolační tixotropní nátěr na bázi SMP (silanem modifikované polymery) pro horizontální i vertikální plochy.

Ochrana zdraví

slunečního záření. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek v originálním neotevřeném obalu je minimálně 12 měsíců.
Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.

Kontakt

Výrobek Elastic 1GT není klasifikován jako nebezpečný.
Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, vhodný pracovní oděv a ochranné brýle. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou.
Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení okamžitě vymývejte velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetravává, vyhledejte lékařskou pomoc.
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.