

ResiPrimer BHM

Jednosložkový primární nátěr pro různé podklady

Popis | ResiPrimer BHM je jednosložkový primární nátěr pro ošetření různých podkladů.

Výhody |

- vynikající přídržnost k porézním podkladům

Typické aplikace |

- průmyslové objekty
- porézní i neporézní podklady, plasty i kovy

Příprava podkladu | Povrchy, které budou ošetřovány ResiPrimer BHM, musí být pečlivě vyčištěny a strukturálně celistvé. Odstraňte všechny cizí materiály, jako jsou staré nátěry, porušené omítky, cementový výkvět, oleje a jiné nečistoty, které mohou nepříznivě ovlivnit přílnavost. Beton musí být zdrsňen, aby se vytvořil mechanický klíč. Optimální příprava podkladu je opískování. Vysocepevnostní beton s velmi hladkým a zataženým povrchem je nutno před aplikací ResiPrimer BHM otryskat. Povrch betonu musí být suchý, nebo max. lehce vlhký. Volné částice a prach musí být odstraněny použitím vhodného mechanického náradí nebo průmyslovým vysavačem.

Aplikace | ResiPrimer BHM se aplikuje na předem připravený podklad štětcem, válečkem, nástřikem, stěrkou či gumovou raklí s následným převálečkováním (doporučeno pro podlahové konstrukce). Při aplikaci ResiPrimer BHM je třeba dbát na rovnoměrné a důkladné roztírání směsi tak, aby na povrchu nedocházelo k tvorbě kaluží. ResiPrimer BHM nanášejte ho pouze v jedné vrstvě a důkladně roztírejte. Po zaschnutí na povrchu nesmí vzniknout lesklý film, který by mohl snížit přílnavost dalších vrstev. Pokud se tak stane, je nutné před aplikací jakýchkoli dalších vrstev tento film odstranit (broušením, otryskáním, apod.).

Technické informace	Vlastnost	Hodnota
	Chemická báze	polyakrylát se silany
	Hustota (EN ISO 2811-2)	cca 930 kg/m ³
	Viskozita (při 23 °C) (EN 12092)	cca 15 mPa.s
	Obsah pevných látek	cca 11 %
	Rozpouštědla	směs alkoholů a aromatických látek
	Doba vysychání (minimální)	cca 15 min.
	Doba otevřeného balení (max)	cca 4 hod.
	Teplota zpracovatelnosti	+5 až +35 °C
	Teplota skladování	+5 až +35 °C
Teplotní odolnost	-40 až +120 °C	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer BHM

Jednosložkový primární nátěr pro různé podklady

Balení	Plechová nádoba 250 ml Plechová nádoba 500 ml
Spotřeba	cca 0,107 l/m ² (100 g/m ²)
Skladování	Skladujte v suchu a chladu. Otevřené balení ihned spotřebujte. ResiPrimer BHM má záruku 12 měsíců.
Ochrana zdraví	Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax Group s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.