

# PurCote 1RV

Polyuretanový UV odolný revitalizační nátěr kamínkových koberců

<b>Popis</b>	PurCote 1RV je jedno složkový polyuretanový nátěr s výbornou UV odolností pro oživení povrchu kamínkových koberců.	
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům</li> <li>• velmi rychlé vytvrzení</li> <li>• vynikající přilnavost</li> <li>• vhodný pro interiér i exteriér</li> <li>• vysoce estetický vzhled</li> <li>• aplikace válečkem</li> </ul>	
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oživení lesku kamínkového koberce s epoxidovým pojivem</li> <li>• s přidáním ResiFix KPG vytvoření protiskluzného povrchu</li> </ul>	
<b>Příprava podkladu</b>	Povrch se zbaví nečistot a nesoudržných částí tlakovou vodou, popř. odmastí. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.	
<b>Míchání</b>	Předem lehce promícháme za pomoci pomaloběžné vrtačky s lopatkovým míchadlem. Poté je lak připravený k nanášení.	
<b>Aplikace</b>	K aplikaci laku PurCote 1RV použijte štětec nebo váleček /(nenalévat na povrch). Pokud je PurCote 1RV aplikován jako finální nátěr, nanáší se obvykle v jedné vrstvě.	
	Objemová hmotnost	1,04 - 1,06 g/cm <sup>3</sup>
	Zpracovatelnost	30 minut při 200C
	Doba vytvrzení	4 dny při 20°C
	Výsledný vzhled	Lesklý, transparentní, souvislý film.
	Teplotní omezení při aplikaci	+10 °C až +30 °C
<b>Spotřeba</b>	Spotřeba:	cca 0,2 kg/m <sup>2</sup> na 1 vrstvu
<b>Vzhled</b>		Transparentní
<b>Balení</b>		1 kg ,5 kg

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## PurCote 1RV

Polyuretanový UV odolný revitalizační nátěr kamínkových koberců

---

<b>Čištění a údržba</b>	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty ředidlem pro polyuretanové nátěrové hmoty PurCleaner nebo acetonem.
<b>Skladování</b>	Výrobek PurCote 1RV by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření. Obaly musí být dokonale uzavřené. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 10 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.
<b>Ochrana zdraví</b>	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.