

ResiCote F3M

Epoxidová metalická designová stěrka.

Popis	ResiCote F3M je bezespará podlahová stěrka pro designová 3D metalické podlahy.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • jedinečný vzhled • 3D vzory • možnost výběru odstínu • bezesparý • vodotěsný s výbornou mechanickou odolností • chemicky odolný
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • interiéry rodinných domů, vstupních hal • podlahy v obchodních domech, kancelářích • prodejny ,bary ,výstavní plochy, autosalony apod. • povrchová úprava nábytku-např. stolů
Příprava podkladu	<p>Všechny povrchy musí být strukturálně celistvé, bez nečistot jako je prach, olej, mastnota a jiné nátěry. Podklad musí být suchý a u betonových povrchů vyzrálý, ve stáří min. 28 dní. Musí být izolován proti vlivům spodní vlhkosti nebo podsklepen. Povrch nesmí být gletován ani poprášěn cementem.</p> <p>Nanášení primárního nátěru Podklady musí být natřeny probarveným penetračním nátěrem ResiPrimer CBD nebo ResiPrimer BCR s přidáním pigmentové pasty ResiPaste. Dbejte na to, aby se nevytvořila souvislá laková vrstva na povrchu.</p>
Míchání	<p>Důkladně promíchejte složku A s metalickým pigmentem a promíchejte cca 3 minuty. Následně smíchejte se složkou B pomocí elektrickým míchadlem po dobu 3 minut Po namíchání nechte produkt 5-10 minut odstát.</p>
Aplikace	<p>Aplikujte gumovou stěrkou ve spotřebě 1,5-2,0 kg/m² na vytvrzenou penetraci. Podklad musí být dokonale rovný a bez jakýchkoliv nečistot. Do čerstvé hmoty můžete vmíchat jiný odstín. Kreativním převálečkováním povrchu např. velurovým válečkem vytvoříte jedinečný designový povrch. Pro originální vzhled můžete do "živé" stěrky pomocí rozprašovače aplikovat v malém množství líh na povrch, tím vytvoříte jedinečné neopakovatelné vzory. V případě, že se na povrchu stěrky lokálně objeví vzduchová bublina, odstraňte ji pomocí plynového hořáku ze vzdálenosti cca 20cm. Při použití otevřeného ohně dbejte zvýšené opatrnosti. Výsledný povrch přelakujte polyuretanovým lakem, pro zvýšení oěruodolnosti a poškrábání. PurCote 2TM-mat, PurCote 2TF- saténový lesk.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote F3M

Epoxidová metalická designová stěrka.

Technické informace	Hustota složek A / B při 20 °C	A cca 1,16 g/cm ³ / B cca 1,03 g/cm ³	
	Hustota natužené směsi / 20 °C	cca 1,10 g/cm ³	
	Viskozita 25 °C	1550 mPa.s	
	Pevnost v ohybu	min. 40 MPa	
	Pevnost v tlaku	min. 55 MPa	
	Tvrdost Shore D	75-80	
	Přidržitost k betonovému podkladu	min. 1,5 MPa	
	Obrusnost	max. 0,5 cm ³ / 50 cm ²	
Reakce na oheň (podlahový systém)	B _{fl} -s1		
Aplikační informace	Poměr tužení	2,27 : 1 hmotnostní díly	
	Teplota vzduchu a okolí	15 – max.30°C	
	Teplota podkladu	min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu	
	Doba zpracovatelnosti 15 / 20 /30 °C	40 / 30 / 20 minut	
	Použitelnost -pochozí 15 / 20 /30 °C	48 / 24 / 18 hodin	
Spotřeba	1,5-2,0 kg / 1m ²		
Vzhled	Dle vzorníku metalických pigmentů		
Balení	ResiCote F3M	ResiDecor Metal (výběr ze vzorníku)	
	0,5 kg sada	S	
	3 kg sada	M	
	20 kg sada	L	
Vzorová skladba	1.penetrace	ResiPrimer CBD	0,5kg/m ²
	2.licí stěrka	ResiCote F3M + metalický pigment	1-2 kg/m ²
	3a.uzavírací lak	PurCote 2TM matný	0,12kg/m ²
	3b.uzavírací lak	PurCote 2TF lak saténový lesk	0,16kg/m ²
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned očištěny vhodnými ředidly, nejlépe ředidlem pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300.		
Skladování	Výrobek ResiCote F3M by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření, složka A odděleně od složky B. Skladovací teplota musí		

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote F3M

Epoxidová metalická designová stěrka.

	ležet mezi +12 až +25 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců.
Ochrana zdraví	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.