

ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry betonových podlah

Popis	ResiCote WB5 je jednosložková, vodou ředitelná izolační nátěrová hmota vyrobená z akrylátové disperze, pigmentů, plniv a aditiv. Je vhodná zejména ke zhotovení ochranných nátěrů betonových podlah.
Výhody	<ul style="list-style-type: none">• rychlé zasychání• odolnost vůči povětrnostním vlivům• hydroizolační vlastnosti• ředitelná vodou• dobrá odolnost proti oděru• velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty• aplikace válečkem, zubovou stěrkou, příp. štětcem
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none">• nátěry podlah ve sklepech, schodišť apod.• nátěry teras, balkónů, venkovních pochozích ploch (neodolává posypovým solím)• není vhodný pro trvalé umístění pod vodou• nedoporučuje se použít na gletovaný povrch bez předchozího zdrsnění• nevykazuje dlouhodobou odolnost při posouvání těžkých břemen
Příprava podkladu	<p>Povrch musí být strukturálně celistvý, bez jakýchkoli nečistot jako je prach, zbytky starých nátěrů, olej a mastnota. Podklad může být mírně vlhký, ale nesmí na něm být přítomná stojatá voda. Odtrhová pevnost podkladu musí být 1,5 MPa. Nátěr ResiCote WB5 je schopný překlenout drobné trhlinky do 0,3 mm. Porézní a savé povrchy musí být nejprve napenetrovány akrylátovým primerem ResiPrimer WB nebo barvou ResiCote WB5 naředěnou vodou v poměru 3:1. Další nátěr ResiCote WB5 je možné aplikovat za 4 hodiny po nanesení penetrace.</p>
Míchání	<p>Před aplikací nátěrovou hmotu ResiCote WB5 dobře promíchejte a dbejte na důkladné promíchání zejména u dna a stěn obalu. ResiCote WB5 promíchejte ručně. Nedoporučuje se používat pomaloběžná elektrická míchadla. Podle potřeby lze naředit max. 5 % vody.</p>
Aplikace	<p>Promíchaná nátěrová hmota se nanáší válečkem, štětcem nebo stěrkou na připravený penetrovaný podklad. Doporučujeme pro vnitřní použití aplikovat 2 vrstvy nátěru, pro venkovní a více namáhané podklady 3 vrstvy nátěru. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je minimálně 6 hodin.</p>
Spotřeba	<p><u>Nátěr podlaha 2 vrstvy:</u> cca 0,4-0,5 kg/m² <u>Nátěr podlaha 3 vrstvy:</u> cca 0,5-0,8 kg/m²</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry betonových podlah

Technické informace	Barevný odstín	světle šedý, šedý, zelený, bílý.
	Viskozita	Neměřitelná, tixotropní
	Hustota	1,32 – 1,36 kg/dm ³
	Výsledný vzhled	Polomatný až matný, souvislý slitý nátěrový film
	Obsah sušiny	Min. 60 % hmotnostních Min. 50 % objemových
	Vodotěsnost	0,0 ltr/m ² .hod
	Mrazuvzdornost	Min.100 cyklů
	Přidrżnost k betonovému podkladu	Min. 0,8 MPa
Aplikační informace	Zaschlý na dotek	cca 45 minut při 23 °C
	Přetíratelnost další vrstvou	6 – 12 hodin v závislosti na klimatických podmínkách
	Pochozí	3 dny při 20 °C
	Plné vytvrzení	7 dní v závislosti na teplotě
	Teplota produktu	+5 °C až + 30 °C
	Teplota vzduchu a okolí	+5 °C až + 30 °C
	Relativní vzdušná vlhkost	70 % při +23 °C
	Rosný bod	Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvrzený nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, než je rosný bod. Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů.
	Teplota podkladu	min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu
Obsah vlhkosti podkladu	Vlhý (bez stojaté vody)	
Vzhled	Odstíny: světle šedý, šedý, zelený, bílý.	
Balení	13,5 kg (10 litrů), oválný plastový kbelík	
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty vodou. Zatvrdlé zbytky nátěru odstraníte ředidlem C 6000 nebo mechanicky.	
Skladování	Výrobek ResiCote WB5 by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření, Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C a nad 25°C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 12 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.	
Ochrana zdraví	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej.	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiCote WB5

Vodou ředitelná akrylátová nátěrová hmota určená pro nátěry betonových podlah

Kontakt

Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou.
Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.