

ResiPrimer WBA

Akrylátový hloubkový penetrační nátěr

Popis | ResiPrimer WBA je akrylátová jednosložková hloubková penetrace. Vytváří elastický, průhledný, vodou nepropustný pevný film. Vytváří adhézní můstek mezi následnými vrstvami.

- Typické aplikace**
- penetrace pod nivelační hmoty na bázi sádry a cementu
 - penetrace velmi savých podkladů
 - penetrace omítek, stěrek, malt, potěrů
 - na pórobetony, plynosilikáty
 - penetrace podkladu lepení obkladů a dlažeb

Příprava podkladu | Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být důkladně čisté a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou předchozí nátěry, špatné omítky, výkvěty, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně ovlivnit přilnutí výrobku.

Aplikace | ResiPrimer WBA je dodáván přímo k použití, nicméně nádoby musí být těsně před aplikací promíchány (protřepat). ResiPrimer WBA může být nanášen štětkou, válečkem, stříkáním. Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je Adhezní můstek přetíratelný po 2 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální +30°C.

Upozornění

ResiPrimer WBA není vhodný pod silikonové nátěry a silikonové fasádní nátěry a omítky. Při použití na vlhké podklady se snižuje penetrační schopnost nátěru. Nelze jej nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady.

Technické informace	Báze	Akrylátová disperze
	Hustota	Cca 1,01 kg/dm ³
	Přídržnost	>1,5 MPa
	pH	7,5
	Obsah sušiny	15%
	Ředění	Neředí se
	Doba schnutí	cca 1 hod (+20°C, 65% rel. vlhkost)
	Doba schnutí (nesavý podklad)	min. 6 hod (+20°C, 65% rel. vlhkost)
	Aplikační teplota	5°C – 30°C

Spotřeba | Spotřeba: 0,04-0,10 kg na 1 m² na 1 vrstvu.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

ResiPrimer WBA

Akrylátový hloubkový penetrační nátěr

	Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho poréznosti a savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše uvedená hodnota je orientační.
Balení	1 kg, 5 kg ,10 kg
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníme mechanicky.
Skladování	Výrobek ResiPrimer WBA by měl být skladován v suchu, minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 24 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby musí být před použitím řádně promíchány.
Ochrana zdraví	Výrobek ResiPrimer WBA není klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
Kontakt	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.