

# ResiPrimer WBF

Akrylátový penetrační nátěr, adhézní můstek s plnivem

<b>Popis</b>	ResiPrimer WBF je akrylátová penetrace a adhézní můstek s přídavkem křemičitých plniv pro použití v interiérech i exteriérech.	
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adhezní pro interiéry, exteriéry, savé i nesavé podklady</li> <li>• pro nekonstrukční a pohledové betony, cihelné zdivo</li> <li>• na vyzrálé vápenocementové omítky</li> <li>• na sádkartonové povrchy na dřevotřísku, na OSB desky</li> <li>• adhézní můstek pro marmolit, akrylátové barvy, omítky apod.</li> </ul>	
<b>Příprava podkladu</b>	Povrchy, které mají být napenetrovány, musí být důkladně čisté a strukturálně celistvé. Odstraňte veškerý cizorodý materiál, jako jsou předchozí nátěry, špatné omítky, výkvěty, mastnoty a ostatní nečistoty, které mohou negativně ovlivnit přilnutí výrobku.	
<b>Aplikace</b>	ResiPrimer WBF je dodáván přímo k použití, nicméně nádoby musí být těsně před aplikací promíchány. ResiPrimer WBF může být nanášen štětkou, válečkem. Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% je Adhezní můstek přetíratelný po 2 hodinách. Minimální aplikační teplota je +5°C, maximální +30°C. Během aplikace je nutné zpracovávaný nátěr promíchávat, aby si udržel stejnoměrnou konzistenci.	
<b>Technické informace</b>	Báze	Akrylátová disperze s plnivy a aditivy
	Hustota	Cca 1,35 kg/dm <sup>3</sup>
	Přídržnost	>1,0 MPa
	pH	7
	Obsah sušiny	70%
	Ředění	Max.10% vody
	Doba schnutí	cca 2 hod (+23°C, 65% rel. vlhkost)
	Doba schnutí (nesavý podklad)	min. 6 hod (+23°C, 65% rel. vlhkost)
	Aplikační teplota	5°C – 35°C
<b>Spotřeba</b>	Spotřeba: 0,2-0,3 kg na 1 m <sup>2</sup> na 1 vrstvu. Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho porézności a savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše uvedená hodnota je orientační.	
<b>Balení</b>	1 kg ,5 kg, 10 kg	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## ResiPrimer WBF

Akrylátový penetrační nátěr, adhézní můstek s plnivem

---

<b>Čištění a údržba</b>	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty čistou vodou. Zatvrdlý materiál odstraníme mechanicky.
<b>Skladování</b>	Výrobek ResiPrimer WBF by měl být skladován v suchu, minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 24 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán. Všechny nádoby musí být před použitím řádně promíchány.
<b>Ochrana zdraví</b>	Výrobek ResiPrimer WB není klasifikován jako nebezpečný. Doporučujeme vždy nosit rukavice a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín <a href="http://www.sanax.cz">www.sanax.cz</a>

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.