

# SanaCote SK

Jednosložkový, silikátový, ochranný nátěr na zděné konstrukce

<b>Popis</b>	<p>SanaCote SK je jednosložkový, minerální nátěr na bázi roztoku křemičitanu draselného. Je určený na ochranu minerálních podkladů před povětrnostními vlivy.</p>
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům</li><li>• vodoodpudivý</li><li>• propustný pro vodní páru a CO<sub>2</sub></li><li>• nevytváří film</li><li>• není nutné míchat složky, připraven k použití</li><li>• atest pro styk s pitnou vodou</li></ul>
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ochrana zděných a betonových konstrukcí, zejména vhodný na konstrukce vystavené přímým účinkům povětrnosti</li><li>• nátěry vápenocementových a cementových omítek, starých i nových</li><li>• renovace fasád</li></ul>
<b>Příprava podkladu</b>	<p>Povrch musí být strukturálně pevný a celistvý, bez volných částic a nečistot, musí být suchý. Stávající zbytky nátěrů, nečistoty, výkvěty solí, mastnoty musí být očištěny mechanicky, horkou parou nebo vhodnými čisticími prostředky. Podklad nesmí být vodoodpudivý. Na savé podklady aplikujte penetraci ResiPrimer WSK.</p>
<b>Aplikace</b>	<p>Nátěr SanaCote SK se dodává buď pigmentovaný, nebo jako souprava bílé báze (základ) a pigmentové pasty podle zvoleného odstínu. Před aplikací nátěrovou hmotu SanaCote SK důkladně promíchejte a dbejte na důkladné promíchání zejména u dna a stěn obalu. SanaCote SK promíchejte pomocí elektrického míchadla, doporučené otáčky max. 700 za minutu. Míchání provádějte jen nezbytně nutnou dobu, aby nedošlo k přemíchání nebo nadměrnému vmíchání vzduchu do hmoty. Pigmentovaný nátěr je poté připraven k použití.</p> <p>Do předem promíchané bílé báze přidejte veškeré množství pigmentové pasty a opět promíchejte pomocí elektrického míchadla. Poté obsah nádoby beze zbytku přelijte do jiné čisté nádoby a krátce promíchejte. Nátěrová hmota je připravena k použití.</p> <p>Základní nátěr nanášejte na suchý a vyzrálý povrch. Nátěr se provádí celoplošně pomocí SanaCote SK zředěným maximálně 10 - 15 % čisté vody.</p> <p>Krycí nátěr se provádí v závislosti na klimatických podmínkách, ale nejpozději po 12 hodinách po provedení základního nátěru. Krycí nátěr se provádí v 1 - 2 vrstvách. Nátěr aplikujte štětkou nebo válečkem.</p> <p>Teplota podkladu a okolní teplota při aplikaci musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C.</p> <p>Mezi jednotlivými vrstvami nátěru je třeba nechat technologickou přestávku</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# SanaCote SK

Jednosložkový, silikátový, ochranný nátěr na zděné konstrukce

<b>Technické informace</b>	<p>minimálně 4 hodiny. Nátěr nelze aplikovat při dešti a na přímém slunečním záření.</p> <p>Skladba nátěru: Slabě savé, soudržné podklady: 1 vrstva penetrace - ResiPrimer WSK 1 - 2 vrstvy SanaCote SK</p> <p>Silně savé, nejednotné podklady 1 vrstva penetrace - ResiPrimer WSK 1 - 2 vrstvy SanaCote SK</p>	
	<b>Nátěrová hmota v kapalném stavu</b>	
	Obsah netěkavých látek	min. 60 % hmot.
	Hustota (23 °C)	1,45 - 1,55 g/cm <sup>3</sup>
	<b>Vytvrzený nátěr</b>	
	Mrazuvzdornost	> 15 cyklů
	Odolnost proti oděru za mokra	Třída II EN 13300
	Čistitelnost nátěru	Vyhovuje - čisté EN ISO 11998
	Rychlost pronikání vody v kapalně fázi (nasákavost)	< 0,1 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup> w <sub>3</sub> - nízká
	Propustnost pro vodní páru - tloušťka ekvivalentní vzduchové vrstvy <b>S<sub>d</sub></b> (2 vrstvy nátěru, celk. spotřeba 0,65 kg/m <sup>2</sup> )	0,04 m <b>Třída I, propustný pro vodní páru dle ČSN EN 1504-2</b>
Přídržnost k betonu odtrhovou zkouškou	≥ 0,8 MPa	
Styk s pitnou vodou	vyhovuje	
<b>Spotřeba</b>	<p>Spotřeba 0,3 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>, tj. 0,19 - 0,25 l na jednu vrstvu. Vydátost 2,5 - 3,3 m<sup>2</sup>/kg, tj. 3,9 - 5,2 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu. Spotřeba a vydátost závisí na struktuře podkladu a na způsobu nanášení.</p>	
<b>Vzhled</b>	Odstíny dle vzorníku Sanax.	
<b>Balení</b>	14 kg / 9,5 l	
<b>Čištění a údržba</b>	<p>Míchací a aplikační nástroje musí být ihned očištěny vhodnými ředidly. Vyzrálý materiál lze odstranit pouze mechanicky.</p>	
<b>Skladování</b>	<p>Skladujte v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření a mrazu. Životnost v těchto podmínkách je 12 měsíců.</p>	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

## SanaCote SK

Jednosložkový, silikátový, ochranný nátěr na zděné konstrukce

---

**Ochrana  
zdraví**

Výrobek SanaCote SK není klasifikován jako nebezpečný.  
Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle.  
Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej.  
Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při náhodném požití  
nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékaře. Při zasažení očí  
vymyjte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

**Kontakt**

Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín  
[www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)

---

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.